

Rubio® EASYPRIMER AQUA | GRUNTAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

RUBIO EASYPRIMER AQUA yra paruoštas naudojimui, aukštos kokybės, vandens pagrindo gruntas naudojamas kaip priedas klijam ant porėtų ir neporėtų pagrindų. Šis gruntas gali būti naudojamas ant sudėtingų ar ypač lygių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės (pirma reikia pašiaušti jas su deimantiniu šlifuoekliu) tam, kad pagerintų sukibimą su Rubio EasyFlow, Rubio EasyFlow-F arba Rubio EasyBond parketo klijais.

PRODUKTO INFORMACIJA

> Unikalioms savybės

1. 0% LOJ.
2. Vandens pagrindu.
3. Minimalus putos formavimasis.
4. Paruoštas naudojimui.
5. Lengva dirbti dėka spalvos.
6. Veikia kaip pagrindo rišiklis ant porėtų, neporėtų arba ypač lygių paviršių (pvz.: keraminės plytelės).

> Techninė charakteristika

Cheminė pagrindas: akrilatas.

Fizinė būseną: Skysta.

Spalva: Geltona.

Kvapą: Beveik bekvapis.

Tankis: 1.0 kg/L

Atsparumas / Klampumas: 3000 cps ± 200 cps.

Džiūvimo laikas: Svyruoja tarp 2 ir 4 valandų, priklauso nuo pagrindo porėtumo ir klimato sąlygų.

Darbinė temperatūra: tarp 10°C ir 25°C.

Įrankiai: Tepkite teptuku, forminiu teptuku arba voleliu.

pH: 7.5 - 9

Užsidegimo temperatūra: > 100°C



> Pakuotė

5 Litrų bakelis.

> Laikymo sąlygos

Galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, neatidarytoje pakuotėje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.

> Naudojimas

RUBIO EASYPRIMER AQUA gali būti naudojamas kaip priedas klijam ant porėtų ir neporėtų pagrindų, taip pat ant sudėtingų ar ypač lygių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės (pirma reikia pašiaušti jas su deimantiniu šlifuoekliu).

> Išėiga

100-200 g/m² tepant vienu sluoksniu, priklauso nuo pagrindo porėtumo.

NAUDOJIMO INFORMACIJA

> Pagrindo paruošimas

Rubio EasyPrimer Aqua turi būti naudojamas ant gerai paruošto pagrindo. Rekomenduojama pradėti nušluojant ir nusiurbiant pagrindą švariai. Įtrūkimai turi būti užtaisyti tam, kad produktas nenutekėtų:

1 Žingsnis. Nupoliruoti įtrūkimus. Nupoliruoti įtrūkimus iki 2 cm gylio (per visą įtrūkimo ilgį); tai reiškia, kad įtrūkimai pasidarys šiek tiek didesni nei buvo. Kas 25 cm padarykite po pjūvį statmeną įtrūkimui, tokio dydžio kaip sukabinimo kabliai. Gerai išsiurbti įtrūkimus, kad neliktų jokių nešvarumų, kurie paveiktų sukibimą.

2 Žingsnis. Sudėti sukabinimo kablius. Sudėti sukabinimo kablius įstrižai įtrūkimams. Tai užtikrins optimalų sukibimą tarp suskilusių pagrindo dalių.

3 Žingsnis. Užpildyti įtrūkimus. Plyšiai ir grioveliai turi būti užpildyti mišiniu sudarytu iš Rubio EasyPrimer 2C epoxy ir kvarcinių smėliu (santykiu 1:1).



Atsargiai: jeigu mišinys bus per daug skystas, jis gali greitai susigerti ir pasislėpti plyšiuose. Jeigu taip atsitiko: reikia viską pakartoti po 30 min.

> Naudojimo instrukcija

Kai pagrindas jau yra paruoštas ir yra šiuurkštus Rubio EasyPrimer 2C Epoxy gruntas gali būti tepamas žaliu voleliu. Naudoti baltą volelį reikia tada, kai pagrindas yra keraminės plytelės. Galima naudoti abu volelius, kai pagrindas yra lygus ir sugeriantis.



Žalias grunto volelis

Tinka šiuurkštiems ir lygiems
įgeriantiems paviršiams



Baltas grunto volelis

Tinka lygiems įgeriantiems
paviršiams arba plytelių grindims



Volelio laikiklis



Laikiklio kotas

> Valymas

Nedelsiant nuplauti įrankius su vandeniu.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INSTRUKCIJA

Informacijos ir patarimų apie saugų naudojimą, laikymą, ar chemikalų pašalinimą ieškokite naujausiame saugos duomenų lape, kuriame rasite fizinę, ekologinę, toksikologinę ir kita saugumo informaciją.

Mūsų produktai turi būti laikomi ir naudojami atsargiai.

Daugiau informacijos rasite ant pakuotės arba saugos duomenų lape.

JŪSŲ TIEKĖJAS:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. **Date of TDS: 04/03/2016. Check the safety information before using the product.**

Rubio®
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58 | BE-8870 Izegem | BELGIUM
Tel: +32 (0) 51 30 80 54 | Fax: +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be | www.rubiomonocoat.com

