

# Rubiomonocoat OIL PLUS

KIETŪJŲ VAŠKŲ ALYVA

APSAUGO IR NUSPALVINA MEDIENĄ PADENGIANT TIK VIENU SLUOKSNIU

- Be lakiųjų organinių junginių!
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą
- Mažos sąnaudos - 1 litro užtenka 30 - 50 m<sup>2</sup>
- Nėra darbo ruožų ribų pėdsakų ar persidengimų
- 40 standartinių spalvų
- Lengva prižiūrėti
- Sudėtyje nėra vandens
- Tinka visų medienos rūšių padengimui, baldams, grindims (medžio masyvui, medžio lukštui, MDF ir kt.)
- Ilgaamžė apsauga, didelis atsparumas trinčiam
- Atspari vandeniui: (tinka virtuvės, vonios kambario apdailai)
- Atspari karščiui iki 100 °C

## SPECIFINĖS SAVYBĖS:

Rubio Monocoat Oil Plus nuspalvina ir apsaugo medieną padengiant tik vienu sluoksniu. Skirtingai nuo kitų tradicinių kietųjų vaškų alyvų, Rubio Monocoat Oil Plus alyva molekulinės sąveikos pagalba sureaguoja su medienos plaušais ir todėl užtikrina ilgaamžę medienos apsaugą. Šios molekulinės reakcijos metu Rubio Monocoat Oil Plus alyva tuoj pat sureaguoja su kelių mikronų storio medienos paviršiumi. Medienos plaušai suriša tik reikiamą alyvos kiekį. Likusią alyvą reikia pašalinti.

## ATNAUJINIMAS:

Atnaujinimas rekomenduojamas tose vietose, kur matomi įbrėžimai ar nudegimo žymės arba pastebimas stiprus nusidėvėjimas (atskiri lopai ar didesni plotai). Lokalūs pataisymai yra visai nesudėtingas: su naujai užtepta Rubio Monocoat Oil Plus alyva sureaguos tik dėl susigadinimo laisvais tapę medienos plaušai. Įmanomas paviršiaus padengimas ir visai kita spalva, nei buvo prieš tai.

Paskaitykite mūsų informaciją apie renovavimą.

SVARBU Renovuojant prieš tai alyvuotas grindis, egzistuoja rizika, kad ankstesnis alyvavimas (nors ir nematomas po nušlifavimo) gali įtakoti molekulinės jungties procesą ir tai gali turėti įtakos renovavimo ilgaamžiškumui.

Siekiant to išvengti, rekomenduojama naudoti RMC Oil Plus 2C alyvą.

Kietmedžiui ar egzotiškai medienai rekomenduojama naudoti tik RMC Oil Plus 2C. RMC Oil Plus 2C alyva užtikrins geresnį sukibimą ir ilgaamžiškumą šioms (dažniausiai aliejingoms) medžio rūšims.

## DŽIŪVIMO LAIKAS:

Jei patalpa gerai vėdinama, ant paviršiaus galima vaikščioti po 24-36 valandų.

Intensyviai naudojamus paviršius reikėtų saugoti maždaug vieną savaitę, pridengiant juos porėta medžiaga praėjus 48 valandoms po paviršiaus padengimo Rubio Monocoat Oil Plus alyva.

## PRIEŽIŪRA:

Po 3 savaičių, grindų paviršius, padengtas Rubio Monocoat Oil Plus alyva, bus visiškai sukietėjęs. Pirmąją savaitę paviršių rekomenduojama valyti dulkių siurbliu ar sausa šluoste. Nevalyti šlapiai! Antrąją savaitę jau galima naudoti drėgną šluostę, pamirkytą švariame vandenyje ir gerai išgręžta. Po 3 savaičių valymui jau galima naudoti priemones iš Rubio Monocoat priežiūros linijos.

**SAUGUMAS:**

Rubio Monocoat Oil Plus yra visiškai saugus aplinkai produktas.  
Specifikacijos pateiktos saugos duomenų lape.

**TRANSPORTAVIMAS:**

Nereikalauja specifinių priemonių gabenant žemės, jūriniu transportu ar lėktuvu.

**INSTRUKCIJOS:**

Papildomos instrukcijos pateikiamos panaudojimo aprašymuose.

**IŠEIGA:**

1 litras/30-50 m<sup>2</sup>.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:**

Bazė: natūralių aliejų ir kietųjų vašku mišinys.

Spalva: 40 standartinių spalvų.

Konsistencija: skystis.

Užsiliepsnojimo taškas: cc (ASTM d93): > 102°C (Pensky Martens)

Pastovus dulkių %: > 90%

Tankis: gryna: 0,93 g/cm<sup>3</sup> - spalvota: nuo 1 iki 1,4 g/cm<sup>3</sup>

LOJ: 0 g/L (2004/42/CE, 1999/13/CE)

Atsparumas vandeniui (NEN-EN 13442): nesimato pastebimų pokyčių

Atsparumas trinčiai: (pagal standartą NEN 2072 – Taber Abraser EN CS 17 sanding wheels):  
stipri basantolo absorbcija tik po 800 -1000 apsisukimų.

Atspari karščiui iki 100 °C.

**LAIKYMO SĄLYGOS:**

Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 24 mėn.

**PAKUOTĖ:**

0,20 mL - 100 mL - 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 5 L bakeliai.

**SAUGUMO PRIEMONĖS:**

Produkto negalima skiesti!

**Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užliepsnoti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia išskalauti vandenyje.**