

Rubiomonocoat OIL-UV

KIETŪJŲ VAŠKŲ ALYVA

APSAUGO IR NUSPALVINA MEDIENĄ PADENGIANT TIK VIENU SLUOKSNIU

- Nuspalvina ir apsaugo medieną padengiant tik vienu sluoksniu
- Gera išeiga: apie 12 - 15 gr/m² arba 40 – 60 m² iš litro
- Mažos energijos sąnaudos
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą.
- Priežiūrai ir atnaujinimui naudojami tradiciniai Rubio Monocoat Oil Plus linijos produktai
- 25 spalvų gama
- Sudėtyje nėra vandens
- Atspari karščiui
- Reguluojanti drėgmę
- Saugus aplinkas produktas, specialiai sukurtas naudojimui gamyboje
- Nuplaunama nuo rankų su muilu ir vandeniu
- Atitinka LOJ EU-2010 direktyvoms

YPATINGOS PRODUKTO SAVYBĖS:

Rubio Monocoat Oil-UV yra UV katalizuota oksidacinė alyva, kuri sąveikauja molekulių reakcijų pagalba su medienos paviršiniu sluoksniu. Naudojant šią technologiją, mediena nuspalvinama ir apsaugoma, padengiant ją tik vienu vieninteliu alyvos sluoksniu. Rubio Monocoat Oil-UV alyva neteršia aplinkos, nes šios alyvos pagrindą sudarantys augaliniai aliejai ir vaškai turi mažą LOJ kiekį bei produkto sąnaudos yra itin mažos.

PADENGIMAS:

Rubio Monocoat Oil-UV yra skirta greitam padengimui naudojant gamybines alyvavimo linijas. Šis produktas visiškai atitinka griežtus šio sektoriaus reikalavimus dėl greitos gamybos ir įpakavimo. Tai reiškia, kad mediena gali būti iš karto profiliuojami.

DARBO EIGA:

1. Nušlifuoti ir nuvalyti paviršių iki norimo rezultato.
2. Nuo paviršiaus pašalinti dulkes.
3. Voleliu ar aerosoliu padengti 1 sluoksnį.
4. Teptuku tolygiai išsklaidyti alyvą
5. Apšvytinti lentes UV spinduliais minimum 480W/cm (greitis 12 m/min), prie 240W/cm (greitis 6 m/min).

PRIEŽIŪRA IR ATNAUJINIMAS:

Paviršių, padengtų Rubio Monocoat Oil-UV priežiūrai ir atnaujinimui rekomenduojama naudoti tokios pačios spalvos produktą iš Rubio Monocoat Oil Plus linijos.

SAUGUMAS:

Žr. saugos duomenų lapą.

Nereikalauja specifinių priemonių gabenant žemės, jūriniu transportu ar lėktuvu.

TRANSPORTAVIMAS:

Nereikalauja specifinių priemonių gabenant žemės, jūriniu transportu ar lėktuvu.

IŠEIGA:

Nuo 15 iki 20 g/m², priklausomai nuo paviršiaus paruošimo.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Bazė: natūralios alyvos ir vaškai

Fizinė būklė (esant 20°C): skystis

Spalva: 25 klasikinės spalvos

Tankis: Gryna: 0,95 g/cm³ - spalvota: nuo 1 iki 1,4 g/cm³

Užsiliepsnojimo taškas: cc (ASTM d93): > 102°C (Pensky Martens)

LAIKYMO SĄLYGOS:

Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 24 mėn.

PAKUOTĖ:

20 L bakeliai.

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Produkto negalima skiesti!

Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsidegti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia išskalauti vandenyje.