

Rubiomonocoat SMOKE (Pramoninis ir rankinis naudojimas)

Rubio Monocoat Smoke yra gaminy, specialiai sukurtas ažuolui (ar bet kuriai kitai taninus turinčiai medienai) sukurti dūminimo atspalvį. RMC Smoke reaguoja su tanino rūgštimi medienoje. Šiuo produktu galima gauti unikalių spalvinių efektų. RMC Smoke galima tepti tiek rankiniu būdu, tiek pramoniniu būdu.

Galutinis apdailos rezultatas tiesiogiai priklauso nuo medienos kilmės, tanino rūgšties kiekio ir medienos paviršiaus paruošimo.

RMC Smoke visada naudojamas kartu su pasirinktos spalvos RMC Oil+ alyva. Tokiu būdu užtikrinama optimali molekulinė jungtis su medienos paviršiumi.

SPECIFINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Suteikia panašų poveikį kaip ir apdorojimas amoniaku.
- Neiškiria jokių toksiškų dūmų ar garų.
- Galima skiesti vandeniu, jei koncentracija per didelė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DENGiant RANKINIŲ BŪDU

- Kruopščiai nušlifaukite lentas.
- Pašalinkite visas dulkes.
- Tolygiai tepkite RMC Smoke voleliu, teptuku arba kempinėle. Norint gauti intensyvesnį rezultatą labiau prisotinkite medienos paviršių šiuo produktu.
- Nuplaukite produkto perteklių vandeniu naudodami kempinę. Kai į kempinę įsigeria produktas, išgręžkite ją į antrąjį kibirą.
- Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti (nuo 12 iki 48 valandų).
- Lengvai pašveiskite paviršių smėlio spalvos poliravimo padu.
- Vėl pašalinkite dulkes.
- Naudokite Rubio Monocoat Oil+ alyvą.

IŠEIGA DENGiant RANKINIŲ BŪDU:

Priklausomai nuo medienos rūšies ir paruošimo: +/- nuo 20 iki 40 g/m².
Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DENGiant PRAMONINIŲ BŪDU:

- Kruopščiai nušlifaukite lentas.
- Pašalinkite visas dulkes.
- Tolygiai tepkite RMC Smoke specialiu volo tipo būgnu arba purškimo pistoletu. Norint gauti intensyvesnį rezultatą labiau prisotinkite medienos paviršių šiuo produktu.
- Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti džiovinimo naudojant džiovinimo įrangą.
- Lengvai pašveiskite paviršių, kad nuimti pašiaušimą poliravimo ar šlifavimo įranga.
- Vėl pašalinkite dulkes.
- Naudokite Rubio Monocoat Oil+ alyvą.

IŠEIGA DENGiant PRAMONINIŲ BŪDU:

Priklausomai nuo medienos rūšies ir paruošimo: +/- nuo 5 iki 15 g/m².

Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Fizinė būsena 20°C: skystis.
Spalva: bespalvė.
Kvapų: specifinis c.
pH 12-13
Tirpumas vandenyje: 100%

SANDĖLIAVIMAS:

Sausomis sąlygomis produktas gali būti laikomas iki 12 mėnesių originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PAKUOTĖS:

Buteliai po 100 ml, PVC skardinės 1 - 5 - 10 litrų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubimonocoat.com

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 15/04/2022. Check the safety information before using the product.



Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com